



Грунт-эмаль СПЕЦНАЗ

Технические показатели

Цвет покрытия	Белый, светло-серый, серый, голубой, серо-голубой, синий, жёлтый, зеленый, красно-коричневый, черный. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета: допуск № 1 и допуск № 2
Внешний вид покрытия	Покрытие должно быть гладким, однородным, без кратеров, пор и морщин
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с:	40-80
Массовая доля нелетучих веществ, % для цветов: - черный, синий - остальные цвета	34-40 35-45
Степень перетира, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	1
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,15
Адгезия покрытия, баллы, не более	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию 3% хлористого натрия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	72