



Краска для потолков

Технические показатели

Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной и однородной поверхностью
Цвет покрытия	Белый: должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами
Динамическая вязкость , мПа.с (100 rpm)	4000-6500
Массовая доля нелетучих веществ, %	54-64
Степень перетира, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	-
рН краски	7,5-9,5