



Краска фасадная всесезонная

Технические показатели

Цвет пленки	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Степень перетира, мкм, не более	40
РН краски	7,5-9,5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Динамическая вязкость, мПа.с (100rpm) 6 ротор при температуре (20,0±0,5)°С	4000-6500
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20,0±0,5)°С, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклы, не менее	5