



Нитра лак НЦ-2139

Технические показатели

Внешний вид лака	Прозрачный однородный раствор
Внешний вид пленки	Ровное покрытие без пятен, пузырей и механических включений
Внешний вид лак	Однородная суспензия от светло-желтого до песочного цвета
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с:	30-100
Массовая доля нелетучих веществ, %	26-32
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	1
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,18
Условная светостойкость пленки, ч, не менее	1
Стойкость покрытия к статическому воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, мин, не менее	6