



Грунт-краска Реставратор Premia

Технические показатели

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	Белый, должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленным контрольными образцами
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной матовой поверхностью
Динамическая вязкость по Брукфильду, Мпа*с	1400-2200
Массовая доля нелетучих веществ, %	24-28
Степень перетира, мкм, не более	40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°С, мин, не менее	24