



## Эмаль для пола Premia

### Технические показатели

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных утверждённым и контрольным и образцам и цвета.
Внешний вид покрытия	После высыхания плёнка должна быть гладкой, однородной, глянцевой.
Блеск покрытия под углом 45, %, не менее	50
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-64
Условная вязкость по вискозиметру типа В 3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с	70-100
Степень перетира, мкм, не более	50
Укрывистость невысушенного покрытия, г/м, не более, для цветов: - золотисто-коричневый, серый - золотистый	80 100
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	8
Твёрдость плёнки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,1
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (40±2)°С, мин, не менее - Воды - 0,5 %-ого раствора хозяйственного мыла	10 15

Состав	уралкид, пигменты, целевые добавки, растворители
--------	--