ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ®

СТАЛО ЛУЧШЕ!

# Лак паркетный Premia

Технические показатели

| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| | **глянцевый** | **полуматовый** |
| Внешний вид лака | Прозрачная однородная жидкость | Однородная жидкость |
| Чистота лака | Отсутствие механических включений | |
| Внешний вид покрытия лака | Ровная гладкая поверхность | Ровное, гладкое, полуматовое, без посторонних включений, кратеров, морщин |
| Цвет лака по йодометрической шкале, мг $I_2$/100 см$^3$, не темнее | 100 | - |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 43-47 | |
| Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с | 30-60 | |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более | 4 | |
| Твердость покрытия по прибору типа ТМЛ (маятник А) при температуре (20±2) °С, относительные единицы, не менее | 0,20 | |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее | 30 | |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | |
| Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру под углом 45°, % | - | 12-28 |
| Состав | уралкид, растворитель, сиккатив, целевы е добавки | |