



Лак яхтный Premia

Технические показатели

Наименование показателя	значение		
	глянцевый	матовый	полуматовый
Внешний вид лака	Однородная жидкость		
Чистота пленки лака	Отсутствие механических примесей		
Внешний вид покрытия лака	Ровное, гладкое, без посторонних включений, кратеров, морщин		
Цвет лака по йодометрической шкале, мг I/100 см, не темнее	60	-	-
Блеск покрытия по ФБ-5 (45/45), %	Не менее 50	Не более 11	12-28
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с	70-120		
Массовая доля нелетучих веществ, %	47-50		
Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)°С, ч, не более	4		
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,20		
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1		
Стойкость пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее	50		
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	48		
Состав	уралкид, растворитель, сиккатив, УФ -фильтр		

