



Краска интерьерная с наночастицами серебра Premia

Технические показатели

Наименование показателя	Значение
Цвет пленки: белый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами.
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %	55 - 65
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, не более	1
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Величина pH	8,0 — 9,5
Стойкость к сухому трению	Не допускается меление
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Динамическая вязкость (100 rpm) 6 ротор при температуре (20±2)°С, мПа·с	4500 — 7000
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при Т (20±2)°С, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства при Т (38±2)°С, мин, не менее	30