



## Краска для стен и потолков моющаяся Premia

Технические показатели

| Наименование показателя   | Значение   |           |
|---|--|-----------|
|   | База А   | База С    |
| Цвет плёнки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Белый – база А</li> <li>• Полупрозрачный – база С</li> </ul>  | Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами | -         |
| Внешний вид покрытия  | После высыхания краски должна образовываться плёнка с ровной однородной поверхностью.    |           |
| Массовая доля нелетучих веществ, %  | 55-65  | 30-40     |
| Степень перетира, мкм, не более   | 30   | 30        |
| Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)°С, ч, не более  | 1  | 1         |
| Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более  | 180  | -         |
| Величина рН   | 8,0-9,5  | 8,0-9,5   |
| Плотность, г/см <sup>3</sup> не более   | 1,7  | 1,7       |
| Морозостойкость, циклы, не менее  | 5  | 5         |
| Динамическая вязкость, мПа·с (100 грт) 6 ротор при Т20°С  | 4500-7000  | 4500-7000 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Воды при Т (20±2)°С, ч, не менее</li> <li>• 3% раствору NaCl при Т (38±2)°С, мин, не менее</li> </ul> | 24<br>15   | 24<br>15  |