



Краска для стен и потолков Premiа

Технические показатели

Наименование показателя	Значение
Цвет плёнки: · Белый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться плёнка с ровной однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %	53-63
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)°С, ч, не более	1
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Величина рН	8,0-9,5
Плотность, г/см ³ не более	1,7
Стойкость к сухому трению	Допускается лёгкое меление
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Динамическая вязкость, мПа·с (100 грт) 6 ротор при Т20°С	4500-7000
Состав	акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, целевые добавки