ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ®

СТАЛО ЛУЧШЕ!

Эмаль ПФ-115 ЯРКО

Технические показатели

Внешний вид покрытия	Гладкое, однородное, без кратеров, пор и морщин
Блеск покрытия под углом 45º, ед., не менее	37
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-70
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°С, с	290
Степень перетира, мкм, не более	30
Укрывистость высушенного покрытия, г/м^2, не более	140
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	2
Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	35
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (м. А) при температуре (20±2)°С, отн. Ед, не менее	0,11
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	2