



Краска для стен и потолков ЯРКО

Технические показатели

Цвет покрытия	Белый; должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью
Массовая доля нелетучих веществ, %	57
Степень дисперсности, мкм, не более	60
рН краски	9
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость к сухому трению	Не допускается меление