



## Краска для стен и потолков влагостойкая ЯРКО

### Технические показатели

Цвет покрытия	Белый; должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью
Массовая доля нелетучих веществ, %	54,7
Степень дисперсности, мкм, не более	60
pH краски	8,2
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	180
Стойкость к сухому трению	Не допускается меление
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (38-42)°С, мин, не менее	12