



## Лак ЭП-2146 паркетный

### Технические показатели

Внешний вид лака	Прозрачная однородная жидкость без механических включений
Цвет лака по йодометрической шкале, мгI <sub>2</sub> /см <sup>3</sup> , не более	80
Внешний вид покрытия	Покрытие гладкое, однородное, прозрачное, без посторонних включений
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 <sup>±</sup> 0,5) <sup>°</sup> С, с	40-120
Массовая доля нелетучих веществ, %	29-35
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 <sup>±</sup> 2) <sup>°</sup> С, ч, не более	2
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,1
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 <sup>±</sup> 2) <sup>°</sup> С, ч, не менее	8