



## Эмаль для окон и дверей Premia

### Технические показатели

Наименование показателя	Значение	
	База А	
	гляnceвая	полуматовая
Цвет покрытия: Белый	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных утвержденным и контрольным и образцам и цвета.	
Внешний вид покрытия	Покрытие должно быть однородным, без кратеров, пор, морщин. Допускается незначительная шагрень.	
Блеск покрытия под углом 45, %, не менее	50	20-36
Условная вязкость по вискозиметру типа В 3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C	100-160	
Массовая доля нелетучих веществ, %	62-70	60-68
Степень перетира, мкм, не более	25	30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° C, ч, не более	6	
Укрывистость высушенной пленки, г/м, не более	110	130
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У -1, см, не менее	40	

Твёрдость плёнки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А ), относительно единицы, не менее	0,1
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) С, ч, не менее	2
Состав	Уралкид, пигменты, целевые добавки, растворители