



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ ЯРКО



Краткая аннотация

Фасовка <ul style="list-style-type: none">- ведро ПЭТ - 1,3 кг- ведро ПЭТ - 2,5 кг- ведро ПЭТ — 6,0 кг- ведро ПЭТ — 14 кг- ведро ПЭТ — 28 кг- ведро ПЭТ — 45 кг	Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006
Назначение <p>Краска ЯРКО для потолков предназначена для окрашивания гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП, а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей в сухих помещениях с нормальной влажностью, не подверженных интенсивным воздействиям при эксплуатации. Рекомендуется для окраски потолков. Легко наносится. Образует ровное бархатистое матовое покрытие, скрывающее дефекты окрашиваемой поверхности. Допускается легкая сухая уборка. Рекомендуется для окрашивания потолков детских, спортивных и лечебных учреждений.</p>	Пригодные подложки: минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП
Применение	Расход: краски на

Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой ЯРКО. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 5°C и влажности не более 80%. При необходимости допускается разбавление водой, но не более 10%.

однослойное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 8 м².

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации.

Гарантии производителя:
Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Цвет покрытий	Белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Динамическая вязкость (100rpm) 6 ротор при температуре (20±2)°C, мПа, с	4000-6500
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-65
Степень дисперсности, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	200
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1
pH	7.5-9.5
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее	-

Дополнительная информация

Меры предосторожности

Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

<p>Пожаровзрывобезопасна.</p>	
<p>Транспортировка и хранение Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав: вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.</p>
<p>Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	